

K.I.C BRASS WIRE

KB-WIRE

ワイヤ放電加工機用電極線

軟線(Aタイプ)と硬線(Mタイプ・Hタイプ)の3種類あります。
高精度・高速加工・自動化・無人化に対応した信頼の
おける電極線です。



低価格国産ワイヤ!!
母材はバージン素材のみ!!
品質に自信有り!!

A-WIRE (軟線)

配合比率	C2700W(65 : 35)
外径公差	±0.001mm
真円度	2μ
伝導率	20%以上
引張強さ	430N/mm ² 以上
伸び率	25%以下
カール率(真直度)	—

H-WIRE (硬線)

配合比率	C2800W(60 : 40)
外径公差	±0.001mm
真円度	2μ
伝導率	20%以上
引張強さ	1020N/mm ² 以上
伸び率	2%以下
カール率(真直度)	98%以上

M-WIRE (硬線)

配合比率	C2700W(65 : 35)
外径公差	±0.001mm
真円度	2μ
伝導率	20%以上
引張強さ	950N/mm ² 以上
伸び率	2%以下
カール率(真直度)	98%以上

製品表示

(例) 配合比率60:40のHワイヤ、線径0.20 巻量5KG巻、パラフィン無の場合

